



## ダフニー コンセントRD-20

～銅圧延油メイクアップ用銅不活性化剤コンセント～

### 1. 本 質

本油は弊社の同圧延油のメイクアップ用添加剤コンセントです。  
長期間のご使用により圧延油中で消耗した添加剤を補うために用います。

### 2. 特 長

- (1) 圧延後の板の変色防止に優れています。
- (2) 圧延油の変色防止性に優れています。

### 3. ご使用上の注意

- (1) 本油は添加剤の濃縮油でありますので、添加は少量ずつ定期的実施して下さい。  
添加量の目安は圧延油10KLに対して、本油200Lを1ヶ月かけて添加して下さい。
- (2) 圧延油タンクがクリーンタンクとダーティータンクに分かれている構造の場合には  
クリーンタンク側で添加して下さい。
- (3) ご使用中に圧延摩耗粉が多くある場合に本油を短時間に添加すると、摩耗粉の沈殿が生じることがあります。その場合は、静置後除去願います。
- (4) 冬季に凝固する事もありますので、そのような場合は加温してご使用下さい。(60℃程度)

### 4. 代表性状

試験項目(試験条件)	単位	代表値
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.8533
酸価 (指示薬光度法)	mgKOH/g	110
けん化価	mgKOH/g	246
引火点 (COC)	℃	134
色 (ASTM)	-	L0.5
リン分	wt%	2.46
消防法 危険物分類		第3石油類

### 4. 荷 姿

20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

**出光興産株式会社 潤滑油二部** TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から 'お問い合わせ' まで

RS 2015/06/24