



## ダフニー ビオスハイドロSE

～環境に優しい合成エステル系生分解性作動油～

### 1. 用途

屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として使用します。

### 2. 本質

高品質の合成エステルに、酸化防止剤をはじめ各種添加剤を配合した生分解性作動油です。

### 3. 特長

- (1) 優れた生分解性を有しています。
- (2) 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。
- (3) 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。
- (4) 鉱物油系作動油と同様の廃油処理が出来ます。
- (5) 引火点250℃以上を有するため、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。
- (6) エコマーク承認を取得しており、環境に優しい製品です。

### 4. ご使用にあたっての留意点

- (1) 一般の耐油性パッキンは使用できますが、ブチルゴムの使用は避けて下さい。
- (2) 一部塗料で使用出来ないものがありますので(フタル酸、フェノール系樹脂等)、塗料を必要とする場合、塗料メーカーへご相談下さい。

### 5. 一般性状

試験項目		ダフニービオスハイドロ		
		22SE	32SE	46SE
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	@ 40℃	22.50	32.43	45.7
	@ 100℃	4.841	6.399	8.767
粘度指数		142	154	175
酸価 mgKOH/g		0.82	0.82	0.84
泡立ち	@24℃ ml	20-0	0-0	0-0
銅板腐食 100℃×3h		1(1B)	1(1B)	1(1B)
抗乳化度 @54℃ 3ml 迄 min		15	15	30
引火点 COC °C		260	270	312

### 6. 荷姿

200Lドラム缶, 20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで