



## ダフニー アクアクールLS

～着色タイプケミカルソリューション～

### 1. 用 途

炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の研削加工用油剤で、水に溶かして使用します。

### 2. 本 質

水溶性防錆剤、抗菌剤等の各種添加剤を配合したケミカルソリューションタイプの水溶性油剤です。

### 3. 特 長

- (1) 優れた洗浄力を発揮し、砥石寿命の延長と美しい仕上げ面が得られます。
- (2) 最適な防錆剤によって、工作機械や加工物の発錆を防止します。
- (3) 特殊な抗菌剤の作用で、カビやバクテリアの増殖を阻止し、長時間の使用に耐えます。

### 4. 使用上の注意

- (1) 鋳鉄等の錆が発生しやすい材料を加工する場合は、30～50倍でご使用ください。
- (2) 濃度調整には、必ず水にダフニーアクアクールLSの原液を補給してください。

### 5. 取り扱い上の注意

- (1) 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。原液が皮膚に触れた場合は、石けん水で良く洗うとともに、保護クリーム等をご使用ください。
- (2) 誤飲防止に努めてください。

### 6. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

## ダフニーアクアクールLSの分析例

項目	LS原液	LS(30倍希釈)	LS(50倍希釈)
密度 @15°C(g/cm <sup>3</sup> )	1.06	-	-
色調	暗青色	-	-
表面張力 mN/m	27.5		
pH	-	9.70	9.66
泡立ち @シリンダー振とう法	-	11-0	12-0
防錆性 @室温 × 2h	-	O(合格)	O(合格)

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から 'お問い合わせ' まで

AK 2015/7/1