



アポロイル オートレックスS

～カートリッジタイプの車両用極圧グリース～

1. 用途

輸送機械(トラック、トレーラー等)、建設・土木機械(ブルドーザー、ショベル、ロードローラー等)、荷役・運搬機械(フォークリフト、クレーン、コンベヤ等)、農業機械(トラクター等)、工作機械、製材・木工機械などグリース潤滑に用います。

2. 特長

- (1)耐荷重性能に優れるリチウム石けん基グリースです。
- (2)各種輸送機械、建設機械等の潤滑箇所に必要な酸化安定性、耐水性、防錆性、極圧性を備えています。

3. 使用上の注意事項

増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

4. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)			代表値	試験方法
NLGI No.			No.2	JIS K2220 7.
増ちょう剤			リチウム	-
基油種類			鉱物油	-
色調			淡褐色	目視
基油動粘度	mm ² /s	40°C	138.4	JIS K2283
混和ちよう度	-	25°C,60W	283	JIS K2220 7.
滴点	°C	-	180	JIS K2220 8.
銅板腐食(B法)	-	100°C,24hr	合格	JIS K2220 9.
蒸発量	wt%	99°C,22hr	0.35	JIS K2220 10.
離油度	wt%	100°C,24hr	1.7	JIS K2220 11.
酸化安定度	kPa	99°C,100hr	20	JIS K2220 12.
混和安定度	-	10 ⁵ W,25°C,60W	299(+16)	JIS K2220 15.
水洗耐水度	wt%	38°C,1hr	0.9	JIS K2220 16.
湿潤	-	49°C,14日,95%	A級	JIS K2220 21.
四球式耐荷重性能試験(WL)	N	1800rpm,10秒	2452	ASTM D2596

5. 荷姿

400g×20本(カートリッジ)

●掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで