



## アポロイル オートレックスH

～車輛用パワーステアリング装置用グリース～

### 1. 用途

乗用車のパワーステアリング装置(ピニオン回転部玉軸受・ギヤーボックス)に用います。

### 2. 特長

低トルクタイプのグリースです。特に低温でのトルク特性に優れます。

### 3. 使用上の注意事項

増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

### 4. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)			代表値	試験方法
NLGI No.			No.2	JIS K2220 7.
増ちょう剤			リチウム	-
基油種類			セミ合成油	-
色調			褐色	目視
基油動粘度	mm <sup>2</sup> /s	40°C	68.3	JIS K2283
混和ちょう度	-	25°C,60W	280	JIS K2220 7.
滴点	°C	-	185	JIS K2220 8.
銅板腐食(B 法)	-	100°C,24hr	合格	JIS K2220 9.
蒸発量	wt%	99°C,22hr	0.60	JIS K2220 10.
離油度	wt%	100°C,24hr	3.0	JIS K2220 11.
酸化安定度	kPa	99°C,100hr	34	JIS K2220 12.
混和安定度	-	10 <sup>5</sup> W,25°C,60W	370(+90)	JIS K2220 15.
低温トルク	mN・m	-40°C,起動トルク	380	JIS K2220 18.
		-40°C,回転トルク	180	

### 5. 荷姿

180kgドラム, 16kg缶

●掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

**出光興産株式会社 潤滑油二部** TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで