



## アポロイル グリースリザーバー

～グリース・オマツト方式対応グリース～

### 1. 用途

大型車両の自動給脂機、グリース・オマツト(ゼクセル機器)方式に使用するシャーシグリースです。

### 2. 特長

優れた潤滑性, 耐水性, 圧送性, 付着性を有します。

### 3. 使用上の注意事項

増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

### 4. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)			代表値	試験方法
NLGI No.			No.0 と 00 の中間	JIS K2220 7.
増ちょう剤			カルシウム	-
基油種類			鉱物油	-
色調			褐色	目視
基油動粘度	mm <sup>2</sup> /s	40°C	32.5	JIS K2283
混和ちょう度	-	25°C,60W	400	JIS K2220 7.
滴点	°C	-	97	JIS K2220 8.
銅板腐食(B 法)	-	100°C,24hr	合格	JIS K2220 9.
蒸発量	wt%	99°C,22hr	1.2	JIS K2220 10.
見掛け粘度	Pa・s	-20°C,25s <sup>-1</sup>	44	JIS K2220 19.
水分(蒸留法)	wt%	-	0.4	JIS K2275

### 5. 荷姿

1L×6本(カートリッジ)

●掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

**出光興産株式会社 潤滑油二部** TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで